

Ampacoll® RA



▶ Klej do połączeń krawędziowych



wewnętrzny

- ▶ Bezzapachowy – brak rozpuszczalników
- ▶ Elastyczny
- ▶ Możliwość zastosowania na każdej powierzchni
- ▶ Brak konieczności stosowania podkładu
- ▶ Łatwy w aplikacji

Ampacoll® RA

[Kartridż]

do połączeń krawędziowych



Zawartość

310 ml/kartridż

Karton

12 kartridżów

Paleta

125 kartonów

Zużycie

6 do 10 mb/kartridż

[Tuba]

do połączeń krawędziowych



Zawartość

600 ml/tuba

Karton

10 tub

Paleta

60 kartonów

Zużycie

12 do 20 mb/tubę

Szczegóły techniczne:

Czas przechowywania	2 lata, chronić przed mrozem
Temperatura robocza	0 do +50 °C
Odporność na temp.	-20 do +80 °C
Czas schnięcia	2 do 3 dni
Solwent	brak

10

Jahre Garantie*
Ans Garantie
Anni Garanzia
Years Warranty

* Gwarancja producenta obejmuje koszty demontażu i wymiany jak również szkód wynikowych, łącznie z materiałami na wymianę.

ISO 9001:2008
Swiss Research



Optimalny do połączeń krawędzi paroizolacji i uszczelek z następującymi materiałami:

- ▶ Heblowane drewno
- ▶ Surowe drewno
- ▶ Płyty włóknowe, od miękkich po twarde
- ▶ Płyty OSB
- ▶ Płyty wiórowe
- ▶ Płyty gipsowe
- ▶ Płyty włóknowo-gipsowe
- ▶ Beton (porowaty i gładki)
- ▶ Cegły
- ▶ Tynki, zaprawy murarskie, cement itp.
- ▶ Komponenty polietylenowe (np. panele)
- ▶ Komponenty PVC (np. okna)
- ▶ Bitum, powierzchnie piaskowane

Wskazówki stosowania

Sklejane powierzchnie powinny być czyste, suche, odtłuszczone oraz pozbawione kurzu. Nakładaj klej ciągłym paskiem (bez przerw) o szerokości 8 do 10 mm. Wszelkie zagłębienia powinny zostać wyrównane dodatkowym materiałem. Paroizolacje i uszczelnienia powinny zostać lekko dociśnięte w miejscu klejenia, tak aby nie spłaszczyć całkowicie paska kleju. Czas schnięcia 2–3 dni. Krótkie dosuszenie polepsza wstępne wiązanie.

Ta technika pozwala na montaż bez użycia listewek krawędziowych. Opierając się na naszych doświadczeniach oraz zaleceniach norm, rekomendujemy dokładne rozpatrzenie względów bezpieczeństwa. W wielu przypadkach listwy krawędziowe stanowią jednocześnie mocowanie okładzin wewnętrznych.

Wyłączny dystrybutor w Polsce:

SPECTERM
ul. Henryka Pobożnego 4
67-410 Sława
Tel. (0048) 534 021 292, (0048) 601 955 537
Tel/Fax 0048 68 356 64 49
www.specterm.pl, info@specterm.pl

Ampack AG
Seebleichstrasse 50
CH-9401 Rorschach
Phone +41 (0)71 858 38 00
Fax +41 (0)71 858 38 37
ampack@ampack.eu
www.ampack.eu

